

Scheda Tecnica Prodotto

P91

CB Tappeto Usura B ANAS
50/70 con Riciclato CAM



Comac srl
Conglomerati Bituminosi



Scheda tecnica

Nome commerciale del prodotto:	Conglomerato bituminoso Tappeto Usura B ANAS 50/70 con riciclato CAM
Designazione miscela:	AC 8 SURF 50/70
Descrizione progressiva:	CB Usura 34

DEFINIZIONE:

Il conglomerato bituminoso USURA B ANAS 50/70 con Riciclato è un particolare tipo di tappeto d'usura ad elevata resistenza meccanica che costituisce lo strato superficiale della sovrastruttura. È un conglomerato chiuso che, a seguito della ponderata selezione degli aggregati e del legante, è in grado di resistere all'abrasione e all'azione degli agenti atmosferici pur sostenendo direttamente i carichi applicati trasmettendoli agli strati sottostanti.

Adatto a strade urbane ed extraurbane.

La presente versione rispetta i contenuti minimi di materia recuperata prescritti dal CAM Strade (DM 5/8/24).

DESCRIZIONE:

Il conglomerato bituminoso USURA B ANAS 50/70 con Riciclato è un conglomerato bituminoso speciale ad alta qualità, costituito da una miscela di pietrischetti, sabbie e filler (rigorosamente marcati ai sensi della norma UNI EN 13043), impastati a caldo con bitume 50/70 in apposito impianto dedicato.

CERTIFICAZIONI:

Il presente conglomerato è prodotto rispettando gli standard dettati dalle norme UNI EN 13108-1:2016 Conglomerato bituminoso prodotto a caldo e UNI EN 13108-8:2016 Conglomerato bituminoso di recupero, è provvisto di Certificato di Marcatura CE e viene confezionato in apposito impianto discontinuo di ultima generazione rispettando i severi controlli previsti dal CPF, per ottenere un prodotto di elevata qualità garantendo le specifiche della costanza di prestazione.

Il prodotto rispetta i contenuti minimi di materia recuperata prescritti dal CAM Strade (DM 5/8/24).

Tutto il processo di produzione è regolato dal Sistema di Gestione della Qualità ISO 9001:2015.

ACCORGIMENTI E CONSIGLI:

Evitare, durante la stesa, temperature ambientali inferiori a 5° C, pioggia e fondo bagnato, cattiva regimentazione delle acque meteoriche, temperatura del prodotto in stesa inferiore a 140° C, piani di posa non puliti, spessore di posa inferiore a 2 cm. e superiori a 4 cm.

Prima dell'utilizzo, consultare la scheda di sicurezza.

NOTE DEL PRODUTTORE:

Le informazioni sul prodotto riportate nella presente scheda, riflettono le più recenti conoscenze tecnologiche ma non sono da considerarsi come garanzia del risultato finale delle lavorazioni ottenute dall'impiego del prodotto medesimo.

Sarà cura dell'utilizzatore, assumendosene la piena responsabilità, valutare la compatibilità del prodotto ordinato con le reali esigenze ed eseguire la posa in opera a regola d'arte.



Comac srl

Produzione di Conglomerati Bituminosi – Pavimentazioni stradali

Piazza della Vittoria 11a/1b I - 16121 Genova (Ge) PI 01025340074 SDI KRRH6B9

Impianti di Produzione: Via Regiosi, 3 I – 16015 Casella (Ge) Tel. +390109670351

www.comacsrl.net comacsrl@comacge.it comacsrl@pec.it



Caratteristiche tecniche

Granulometria passante	
Setacci	Peso
Setaccio 20 mm	100,0 %
Setaccio 16 mm	100,0 %
Setaccio 12,5 mm	100,0 %
Setaccio 8 mm	92,5 %
Setaccio 4 mm	52,6 %
Setaccio 2 mm	38,7 %
Setaccio 0,5 mm	19,3 %
Setaccio 0,25 mm	12,7 %
Setaccio 0,063 mm	6,5 %
Contenuto di legante	
Riferito agli aggregati	5,80 %
Contenuto di riciclato	
Granulato di conglomerato bituminoso	15 %
Tipo di legante	
Bitume stradale 50/70	



Comac srl

Produzione di Conglomerati Bituminosi – Pavimentazioni stradali

Piazza della Vittoria 11a/1b I - 16121 Genova (Ge) PI 01025340074 SDI KRRH6B9

Impianti di Produzione: Via Regiosi, 3 I – 16015 Casella (Ge) Tel. +390109670351

www.comacsrl.net comacsrl@comacge.it comacsrl@pec.it