



Granulato di Conglomerato Bituminoso

Scheda Tecnica 2025

DEFINIZIONE

Il granulato di conglomerato bituminoso è una materia prima seconda proveniente dal recupero autorizzato di materiale di risulta dalle demolizioni di miscele bituminose delle sovrastrutture stradali. Recuperato a norma del DM 69 del 28.03.2018 è disponibile in diverse granulometrie e scevro da corpi estranei. Adatto ad opere stradali ed usi previsti dalla norma EN 13242:2002+A1:2007 - Aggregati per materiali non legati e legati idraulicamente da utilizzare per opere di ingegneria civile e costruzione di strade

DESCRIZIONE

Il prodotto è disponibile in diverse granulometrie. Si presenta di colore nero in quanto deriva dalla lavorazione del conglomerato bituminoso. Ha proprietà coesive: lasciato in cumulo e/o sotto l'azione dell'irraggiamento solare e del calore ambientale tende ad auto compattarsi. Come utilizzo il prodotto è equiparabile a qualunque altro aggregato lapideo, movimentabile con mezzi meccanici e/o manuali. La composizione è prettamente di materiale lapideo con tracce di bitume stradale cristallizzato, multi-granulare. Densità in cumulo: 1,65 t/mc; Densità posato in opera: c.ca 2,3 t/mc.

CERTIFICAZIONI

Risponde ai requisiti della UNI EN 13242:2002+A1:2007 - Aggregati per materiali non legati e legati idraulicamente da utilizzare per opere di ingegneria civile e costruzione di strade – e a quelli del DM69 del 28.03.2018 e assume quindi la qualifica di 'non rifiuto' (End of waste) ai sensi dell'art. 184-ter comma 2 del D.lgs 3 aprile 2006 n. 152.

Tutto il processo di produzione è regolato dal Sistema di Gestione della Qualità ISO 9001:2015

Il prodotto è corredato di DDC, DOP, Scheda di Sicurezza e Scheda Tecnica.

FPC 1372-CPR-2779

ACCORGIMENTI E CONSIGLI

Per sottofondo stradale stendere a mano e/o con mezzi meccanici; per ottenere una buona compattazione del prodotto finire con rullo compattatore di almeno 5t. Non lasciare in cumulo per lungo tempo in quanto le proprietà coesive intrinseche del



prodotto ne provocheranno l'auto-compattazione con conseguente difficoltà per il successivo utilizzo. Lavarsi le mani dopo averlo toccato. Non ingerire.

NOTE DEL PRODUTTORE

Le informazioni sul prodotto riportate nella presente scheda, riflettono le più recenti conoscenze tecnologiche ma non sono da considerarsi come garanzia del risultato finale delle lavorazioni ottenute dall'impiego del prodotto medesimo.

Sarà cura dell'utilizzatore, assumendosene la piena responsabilità, valutare la compatibilità del prodotto ordinato con le reali esigenze ed eseguire la posa in opera a regola d'arte.

Genova, 01.01.2025

Comac srl

Conglomerati Bituminosi Tradizionali & Alte Prestazioni

Piazza della Vittoria 11a/1b 16121 Genova

Impianti: Via Regiosi 3, I - 16015 Casella Ge

Tel. +39 010 9670352

comacsrl@comacge.it www.comacsrl.net