

## **Scheda Tecnica Prodotto**

# **P73**

**CB Tappeto Usura A ANAS  
SOFT con Riciclato CAM**



---

**Comac srl**  
**Conglomerati Bituminosi**



# P73 Scheda tecnica

Nome commerciale del prodotto:	Conglomerato bituminoso Tappeto Usura A ANAS SOFT con riciclato CAM
Designazione miscela:	AC 12,5SURF SOFT
Descrizione progressiva:	CB Usura 33

## DEFINIZIONE:

Il conglomerato bituminoso USURA A ANAS SOFT con Riciclato è un particolare tipo di tappeto d'usura ad elevata resistenza meccanica che costituisce lo strato superficiale della sovrastruttura. È un conglomerato chiuso che, a seguito della ponderata selezione degli aggregati e del legante, è in grado di resistere all'abrasione e all'azione degli agenti atmosferici pur sostenendo direttamente i carichi applicati trasmettendoli agli strati sottostanti.

Adatto a strade extraurbane, superstrade ed in generale a strade a scorrimento veloce e prive di sottoservizi stradali.

La presente versione rispetta i contenuti minimi di materia recuperata prescritti dal CAM Strade (DM 5/8/24).

## DESCRIZIONE:

Il conglomerato bituminoso USURA A ANAS SOFT con Riciclato è un conglomerato bituminoso speciale ad alta qualità, costituito da una miscela di pietrischi, sabbie e filler (rigorosamente marcati ai sensi della norma UNI EN 13043), impastati a caldo con bitume SOFT in apposito impianto dedicato.

## CERTIFICAZIONI:

Il presente conglomerato è prodotto rispettando gli standard dettati dalle norme UNI EN 13108-1:2016 Conglomerato bituminoso prodotto a caldo e UNI EN 13108-8:2016 Conglomerato bituminoso di recupero, è provvisto di Certificato di Marcatura CE e viene confezionato in apposito impianto discontinuo di ultima generazione rispettando i severi controlli previsti dal CPF, per ottenere un prodotto di elevata qualità garantendo le specifiche della costanza di prestazione.

Il prodotto rispetta i contenuti minimi di materia recuperata prescritti dal CAM Strade (DM 5/8/24).

Tutto il processo di produzione è regolato dal Sistema di Gestione della Qualità ISO 9001:2015.

## ACCORGIMENTI E CONSIGLI:

Evitare, durante la stesa, temperature ambientali inferiori a 5° C, pioggia e fondo bagnato, cattiva regimentazione delle acque meteoriche, temperatura del prodotto in stesa inferiore a 140° C, piani di posa non puliti, spessore di posa inferiore a 3 cm. e superiori a 8 cm.

Prima dell'utilizzo, consultare la scheda di sicurezza.

## NOTE DEL PRODUTTORE:

Le informazioni sul prodotto riportate nella presente scheda, riflettono le più recenti conoscenze tecnologiche ma non sono da considerarsi come garanzia del risultato finale delle lavorazioni ottenute dall'impiego del prodotto medesimo.

Sarà cura dell'utilizzatore, assumendosene la piena responsabilità, valutare la compatibilità del prodotto ordinato con le reali esigenze ed eseguire la posa in opera a regola d'arte.



## Comac srl

Produzione di Conglomerati Bituminosi – Pavimentazioni stradali

Piazza della Vittoria 11a/1b I - 16121 Genova (Ge) PI 01025340074 SDI KRRH6B9

Impianti di Produzione: Via Regiosi, 3 I – 16015 Casella (Ge) Tel. +390109670351

[www.comacsrl.net](http://www.comacsrl.net) [comacsrl@comacge.it](mailto:comacsrl@comacge.it) [comacsrl@pec.it](mailto:comacsrl@pec.it)

## Caratteristiche tecniche

<b>Granulometria passante</b>		<b>Peso</b>
<b>Setacci</b>		
Setaccio 20 mm		100,0 %
Setaccio 16 mm		99,8 %
Setaccio 12,5 mm		94,4 %
Setaccio 8 mm		78,7 %
Setaccio 4 mm		48,3 %
Setaccio 2 mm		35,4 %
Setaccio 0,5 mm		18,0 %
Setaccio 0,25 mm		12,2 %
Setaccio 0,063 mm		6,4 %
<b>Contenuto di legante</b>		
Riferito agli aggregati		5,30 %
<b>Contenuto di riciclato</b>		
Granulato di conglomerato bituminoso		15 %
<b>Tipo di legante</b>		
Bitume stradale 50/70		



### **Comac srl**

Produzione di Conglomerati Bituminosi – Pavimentazioni stradali  
 Piazza della Vittoria 11a/1b I - 16121 Genova (Ge) PI 01025340074 SDI KRRH6B9  
 Impianti di Produzione: Via Regiosi, 3 I – 16015 Casella (Ge) Tel. +390109670351  
[www.comacsrl.net](http://www.comacsrl.net) [comacsrl@comacge.it](mailto:comacsrl@comacge.it) [comacsrl@pec.it](mailto:comacsrl@pec.it)